

ANTICA CALCE ELITE

TRADIČNÍ ITALSKÝ MINERÁLNÍ DEKORATIVNÍ NÁTĚR PRO INTERIÉR I EXTERIÉR

série 930

POPIS

ANTICA CALCE ELITE je závěrečný nástěnný nátěr pro interiéry i exteriéry na bázi minerálního pojiva upraveného organickou příměsí. Vyznačuje se vysokým stupněm průdušnosti a nízkou absorbcí vody. Vytváří typický matný efekt historických vápenných omítek. Výrobek je po pokládce hladký, matný a bohatý na jemné stínování.

ANTICA CALCE ELITE umožňuje dekorativní úpravu jakéhokoliv prostředí pomocí široké škály odstínů, napodobení stylu tradičních italských historických vápenných omítek a je ideální pro restaurování historických i současných stavebních povrchů.

INFORMACE O POUŽITÍ

Tento produkt je použitelný na:

- Nové i staré omítky na bázi vodních pojiv.
- Staré nátěry a omítky organické nebo minerální povahy, které jsou suché, kompaktní, savé a soudržné.
- Konglomeráty různé minerální povahy za předpokladu, že jsou savé.

Povrch musí být náležitě připraven podle návodu popsaného v odstavci „PŘÍPRAVA PODKLADU“.

Nepoužívejte na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Typ pojiva: vzdušné vápno
- Organické látky: <5%

Klasifikace UNI EN 1062-1: (nátěrové hmoty pro vnější zdivo)

- Klasifikace lesku EN ISO 2813: třída G3 (<10, matný)
- Tloušťka suchého filmu ISO 3233: třída E2 (50-100 µm)
- Granulometrie EN ISO 1524: třída S1 (<100 µm jemná)
- Stupeň propustnosti pro vodní páru UNI EN ISO 7783-2: třída V1 (Sd<0,14 m vysoký) Sd≤0,10 m pro tloušťku 0,6 mm.
- Stupeň propustnost vody UNI EN 1062-3: třída W2 (0.1-0.5)
- Schopnost překlenutí trhlin UNI EN 1062-7A: třída A0 (bez požadavku)
- Propustnost oxidu uhličitého UNI EN 1062-6: třída C0 (bez požadavku)

- Objemová hmotnost UNI EN ISO 2811-1: 1,28 ± 0,05 kg/l
- Výrobní viskozita UNI 8902: 4000 ± 1600 cps při 25 °C (rotační viskozimetr Brookfield)
- Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 30 minut; přetíratelné po uplynutí 4 hodin.

PŘÍPRAVA PODKLADU

- Ujistěte se, že doba zrání podkladu byla alespoň 28 dní.
- Zkontrolujte stav uchování podkladu. Povrch musí být konzistentní. V opačném případě se postarejte o jeho obnovu nebo zpevnění pomocí k tomu určených prostředků.
- V případě přítomnosti plísně ošetřete povrch pomocí čistícího prostředku COMBAT 222 kód 4810222 a dezinfekčního prostředku COMBAT 333 kód 4810333.

- Kartáčováním nebo omýváním odstraňte případné zvětraliny.

- V případě přítomnosti starých vápenných nebo temperových nátěrů odstraňte olupující se a špatně přilnavé části.

- Odstraňte nánosy prachu, smogu a jiné pomocí kartáčování.

- Vyrovnejte nepravidelnosti podkladu. Díry, pukliny, spáry a vnitřní prolákliny mohou být ošetřeny výrobkem TAMSTUCCO 9400006 nebo TAMSTUCCO POLVERE 9410110; v exteriéru je lépe tyto nerovnosti zarovnat výrobky stejné povahy, jako je původní omítka nebo pomocí výrobku BETOMARC 9450150 nebo RASAMIX 9440160.

- Spáry zvenku i zevnitř musí být odpovídajícím způsobem rozšířeny a zaplněny tmelem nebo podobnými produkty.

- Výplně a zatmelení obruste smírkovým papírem.

- Pouze v případě silně se drolicího povrchu naneste jednu vrstvu mikrozivaného nástěnného zpevňovacího nátěru bez rozpouštědla ATOMO 8840001.

- V případě nesourodého podkladu s přítomností starých organických nebo minerálních nátěrů, štuků a zatmelení, sjednoťte povrch preventivně pomocí vrstvy podkladového nátěru MARCOSIL GRIP 9310019

- Přesvědčte se, že je povrch úplně suchý a přistupte k nanášení výrobku ANTICA CALCE ELITE podle postupu popsaného v návodu k jeho použití.

*(Ředění izolačního prostředku a nanášené množství závisí na absorpci podkladu a je třeba je určit pomocí předběžných zkoušek na daném povrchu - viz. příslušný technický list).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Protože schnutí a sycení oxidem uhličitým výrobku ANTICA CALCE ELITE, jako ostatně u všech výrobků z vápna, je silně ovlivněno teplotními podmínkami a vlhkostí, doporučujeme nanášení při teplotách pohybujících se mezi +10°C a +35°C a při relativní vlhkosti prostředí <75%.

- Vyhýbejte se nanášení pod přímým dopadem slunečních paprsků.

- Jsou-li povrchy, které byly upraveny vápennými finálními nátěry, vystaveny atmosférickým vlivům, dešti, vysoké vlhkosti a nízké teplotě prostředí, může to způsobit vyblednutí finálního nátěru v průběhu procesu sycení oxidem uhličitým. Ve velmi extrémních podmínkách se může tento jev stát nezvratným.

- Po nanesení výrobku musí být venkovní zdivo chráněno před deštěm a vlhkostí až do úplného vysušení, které normálně (při 20 °C) nastane přibližně po uplynutí 72 hodin.

- Nářadí: štětka, váleček a rozstříkovač.

Ve finální vrstvě nátěru je možné vytvářet dekorativní chromatické efekty za použití houby.

- Počet vrstev: alespoň 2 vrstvy.

- Ředění: první vrstva: 25-30%, ředit vodou; následující vrstvy: 15-20%.

- Nářadí je třeba očistit vodou okamžitě po použití.

- Orientační vydatnost: 8-10 mq/l na jednu vrstvu. Vztahuje se na hladké povrchy s průměrnou absorbcí. Je vhodné určit skutečnou vydatnost prostřednictvím předběžné zkoušky na daném podkladu.

ANTICA CALCE ELITE

TRADIČNÍ ITALSKÝ MINERÁLNÍ DEKORATIVNÍ NÁTĚR PRO INTERIÉR I EXTERIÉR

série 930

ZABARVENÍ

Barevné odstínění se dosahuje pomocí systému „Tintometrico Marcromie“ za použití alkalickým vlivům odolných barviv COLORADO série 548.

V případě použití různých výrobků doporučujeme smíchat tyto výrobky předem, aby se tak zabránilo lehkým rozdílům v barevných tónech. Při použití ve venkovním prostředí je dobrou zásadou používat vždy materiál stejného výrobce od rohu k rohu. Pokud je z důvodů vyšší moci nezbytné navazovat na jedné zdi jiným výrobkem na předchozí, nespájejte odstíny na volné ploše. K navázání využijte případná přerušení souvislého ostění jako jsou lišty, rohy, kabely nebo jiné.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Hraniční hodnota EU (Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/a: matné nátěry na interiérové stěny a stropy (gloss <25@60°) (na vodní bázi): 30 g/l (2010)

Kat. A/c: nátěry na exteriérové stěny s minerálním podkladem (na vodní bázi): 40 g/l (2010)

ANTICA CALCE ELITE obsahuje max: 30 g/l VOC

Způsobuje vážná zranění očí. Vyvolává kožní podráždění.

Výrobek musí být dopravován, používán a uskladňován podle platných hygienických a bezpečnostních norem; zbytky nechejte dokonale zaschnout a zacházejte s nimi jako se speciálním odpadem. Podrobnější informace najdete v bezpečnostním listu.

HESLO TEXTU

Minerální nátěr pro exteriéry a interiéry.

Použití na předem připravené povrchy: ANTICA CALCE ELITE série 930, finální nátěr na bázi minerálního pojiva upraveného organickou příměsí, vyznačující se vysokým stupněm průdyšnosti a nízkou absorbcí vody, nanáší se nejméně ve 2 vrstvách a v množství, které je podmíněno absorpčními vlastnostmi podkladu.

Dodávka a pokládka materiálu € na m2.

Il COLORFICIO SAN MARCO garantisce, che le informazioni riportate in questo foglio tecnico, rispondono alle migliori esperienze, tecniche e scientifiche. In ogni caso non è responsabile del risultato ottenuto, poiché le condizioni di applicazione sono sotto controllo. Si consiglia di verificare la idoneità e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico è annullato e sostituito da qualsiasi precedente foglio.