

FENICE

DEKORATIVNÍ MINERÁLNÍ OMÍTKA PRO INTERIÉR

Serie 962

INFORMACE O POUŽITÍ

Použitelný v interiérech na:

- nové a staré omítky na základě vodních pojiv,
 - sádkartonové povrchy,
 - staré nátěry a nátěry minerální nebo syntetické povahy, suché, celistvé, pohlcující vlhkost,
 - konglomeráty různé minerální povahy za podmínky, že pohlcují vlhkost.
- Povrchy se připraví dle podmínek odstavce „PŘÍPRAVA PODKLADU“.
- Nepoužívat na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnost pojiva: vzdušné vápno
- Klasifikace pro kvalitu vzduchu v interiéru (Indoor Air Quality): A+
- Rozpouštědlo: voda
- Objemová nosnost UNI EN ISO 2811-1 : 1,60 ± 0,05 kg/l.
- Viskozita vyhotovení: kašovitá
- Prodyšnost vodních par UNI EN ISO 7783-2: vysoká, V= 350 g/m² za 24 hod., Sd= 0,10 pro tloušťku 0,6 mm (hodnoty vztahující se na bílou barvu)
- Vysychání (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 3 hod.; možnost dalšího nátěru po 6 hod. (dle naněšené tloušťky).

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omítkou a sádkartonové:

- Přesvědčit se, zda podklad je dobře vysušen a vyzrálý.
- V případě potřeby je nutno se postarat o jeho obnovu nebo zpevnění prostřednictvím specifických výrobků.
- Je-li podklad zasažen plísní je potřeba odstranit povrch pomocí čisticího prostředku COMBAT 222, kód 4810222 a sušicím prostředkem COMBAT 333, kód 4810333.
- Odstranit - kartáčováním nebo umytím, případně zvětrané vrstvy a odlupující se vrstvy starých nátěrů.
- Odstranit případné nazvednuté vrstvy vápenné nebo temperové nátěry.
- Odstranit nánosy prachu, smogu a ostatních nečistot pomocí kartáče.
- Vyrovnat nepravidelnosti podkladu, ošetřit díry, praskliny, trhliny a prolákliny s TAMSTUCCO. Zatřít pukliny vhodnými těsnicími prostředky.
- Obrusit výplně a záplaty skelným papírem a následně odstranit prach.
- V případě potřeby vyhladit omítky s prostředkem RASAMIX 9440160 nebo s BETOMARC 9450150 nebo s RASOMARC 9500150 dle typologie podkladu.
- Zpevnit jednou vrstvou IDROFIS 470006 - nástěnný zpevňovací prostředek akrylový vodní nebo mikronizovaný zpevňovací prostředek bez rozpouštědla ATOMO 8840001. Na povrchy, jež jsou hodně rozpadlé, kde jsou slabé tloušťky starých temperových barev nebo zkažené nátěry, je zapotřebí použít izolační prostředek s rozpouštědlem ISOMARC 4410111 nebo mikronizovaný zpevňovací prostředek bez rozpouštědla ATOMO 8840001.
- Následně aplikujte FENICE dle způsobů uvedených v

„NÁVODU K POUŽITÍ“.

- Na zbytnělé povrchy, které špatně sají, lze nanést jednu středně hrubou vrstvu s MARCOTHERM PRIMER kod 4740019 s FENICE za účelem zlepšení uložení první vrstvy.
- (Redení izolatoru a množství, které se má použít, závisí od absorpční schopnosti podkladu a určuje se pomocí předběžných zkoušek na specifickém podkladě - Viz příslušný technický list).

NÁVOD K POUŽITÍ

- FENICE aplikujte při doporučené teplotě v rozmezí + 10 °C a + 35 °C a při relativní vlhkosti < 75%.
- Přestože podklad nepotřebuje zpevňovací prostředek, doporučuje se navlhčit tento podklad, aby zeď neodebírala ve velkém množství vody, jež je obsáhnuta v pojivu.
- Nářadí: hladítko z nerez
- Počet vrstev: nejméně 2 vrstvy na přípravu podkladu
- Ředění: žádné
- FEICE je produkt minerální povahy, z toho důvodu může při uskladnění zvýšit svou viskozitu.
- Pro obnovení původní viskozity ho postačí zamíchat mechanickým prostředkem, s případným přidáním vody maximálně do 1%.
- Způsoby použití:
 - Podklad musí být stabilní a vyzrálý.
 - Nejméně po 6 hod. lze aplikovat další vrstvu pro vytvoření vhodné tloušťky.
 - Nejméně po 12 hod. lze obroušením odstranit případné nedokonalosti, odstranit prach a posléze nanést malé množství materiálu, zhuštit ho a vyleštit (nerezovým hladítkem) dřív než úplně vyschne.
 - Použité nářadí se očistí ihned po použití.
 - Orientační výdatnost: 0,8 - 1 kg/m² na dvě vrstvy u hladkých površích středně sacích. Doporučuje se určit skutečnou výdatnost předběžnou zkouškou na specifickém podkladě.

ZABARVENÍ

Zabarvení lze docílit prostřednictvím systému odstínů barevné škály.

V případě použití odlišné výroby se doporučuje vzájemně promíchat jednotlivé přípravky, aby se zabránilo mírným rozdílům v barevných odstínech.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C
Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C
Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

FENICE

DEKORATIVNÍ MINERÁLNÍ OMÍTKA PRO INTERIÉR

Serie 962

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/l: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)

obsahuje maximálně: 1 g/l VOC

Způsobuje vážná zranění očí. Vyvolává kožní podráždění.

Výrobek musí být dopravován, používán a uskladňován podle platných hygienických a bezpečnostních norem; zbytky nechejte dokonale zaschnout a zacházejte s nimi jako se speciálním odpadem. Podrobnější informace najdete v bezpečnostním listu.

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che le informazioni riportate in questo foglio tecnico, rispondono alle migliori esperienze, tecniche e conoscenze scientifiche. In ogni caso non è responsabile per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del controllo. Si consiglia di verificare l'adeguatezza e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico annulla e sostituisce qualsiasi altro foglio precedente.