

GRIMANI

ZÁVĚREČNÝ DEKORATIVNÍ NÁTĚR PRO INTERIÉRY - MULTIPOVRCH – PŘIPOMÍNÁ KOV

serie 024

POPIS

GRIMANI je závěrečný dekorativní nátěr určený k ošetření a dekoraci různorodých povrchů současné architektury.

Nátěr GRIMANI se vyznačuje přilnavostí a vysokou pružností použit, může být aplikován nejen na obvyklé stěny domácností, ale i na nábytkové doplňky, stínítka, poličky, rámy a drobné kusy nábytku, které se promění v díla patřící do kategorie módního designu. Tyto povrchy tak znovu ožijí díky elegantní textuře spojené se zjemňujícím odrazovým efektem, který přechází z pololesklého odstínu k zářícímu v závislosti od dopadajícího světla.

GRIMANI při použití umožňuje velmi snadno uskutečňovat řadu estetických efektů.

GRIMANI má mimořádně nízký obsah těkavých látek a neobsahuje vůbec formaldehyd a přidané plastifikátory, proto je určen speciálně na nátěr interiérů, ve kterých není potom třeba dlouho větrat před zobytněním.

INFORMACE O POUŽITÍ

Nátěr může být použit na:

- Konglomeráty ze dřeva, dřevotřísky, překližky a podobné. Povrchy z čerstvého nebo již natřeného a náležitě připraveného dřeva.

- Tapety z vinylu, skleněných vláken nebo z vláken celulózy.

- Eko kůži, lepenku a textil.

- kovové podklady.

- Podklady z PVC.

- Nové a staré omítky na bázi vodních pojiv.

- povrchy z betonu a konglomeráty různého minerálního složení, pokud jsou savé.

- Povrchy ze sádry, kartonsádry a dekorativní nástenné panely.

- Staré barvy a nátěry organické nebo minerální povahy, které jsou suché, kompaktní, savé a kohezivní.

Povrchy musí být náležitým způsobem ošetřeny podle postupu popsáno v odstavci „PŘÍPRAVA PODKLADU“.

Nepoužívat na čerstvě natřené povrchy.

POZOR na použití na dřevu, které je bohaté na tanin. Ke snížení tvorby tmavých skvrn použijte nejprve izolační podklad UNIMARC PRIMER ANTITANNINO kód 3080001/0019.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality (Décret français no 2011-321 du 23 mars 2011): A+

- Povaha pojiva: akrylový kopolymer ve vodní disperzi

- Pigmenty: kovovoperlové

- Specifická hmotnost UNI EN ISO 2811-1: $1,13 \pm 0,05$ kg/l

- Viskozita a prodejní úprava: tixotropický krém

- Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 30 minut; další vrstvu je možné nanášet po 3 hodinách.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Sádrové, kartonsádrové a omítkové povrchy:

- Ověřte si, zda je podklad dostatečně suchý a vyzrálý. Je-li to potřeba, přistupte nejprve k jeho obnově nebo konsolidaci pomocí patřičných výrobků.

- V případě přítomnosti plísní ošetřete povrch čistícím

prostředkem COMBAT 222 kód 4810222 a sanačním prostředkem COMBAT 333 kód 4810333. Je-li to potřeba, upravte produkt přidáním desinfekčního přípravku COMBAT 444 kód 4810444.

- Okartáčováním nebo omytím odstraňte případné výkvěty a odlupující se části starých maleb. Úplně odstraňte případné silnější vrstvy vápenných nebo temperových maleb.

- Okartáčováním odstraňte nánosy prachu, smogu a jiné nečistoty.

- Nerovnosti podkladu vyrovnejte, vyplňte díry, praskliny, trhliny a převrstvení pomocí výrobku TAMSTUCCO 9400006/9410110. Mezery vyplňte odpovídajícím zatmelením.

- Osmírkujte zatmeleniny a výplně smírkovým papírem a odstraňte prach.

- Proveďte případné vyrovnání podkladu stěrkovou hmotou RASAMIX 9440160 nebo BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150, v závislosti na druhu podkladu.

- Zpevněte mikronizačním zpevňovačem ATOMO 8840001 bez obsahu ředidel.

- Přistupte k nanášení produktu GRIMANI tak jak je to popsáno v návodu na použití.

- V případě, že to budete považovat za potřebné, můžete jako podklad použít DECORFOND 3880019.

*(Ředění izolačního nátěru a nanášené množství závisí na savosti povrchu a je třeba je určit pomocí předběžných zkoušek na daném povrchu. Přečtěte si příslušný technický list.)

Povrchy z plastů (PVC):

- Povrch osmírkujte, aby jemně zdrsnel.

- Případně odmastěte příslušným ředidlem a očistěte podklad.

- Přistupte k nanášení produktu GRIMANI jak je to popsáno v části údaje pro použití.

- V případě, že to budete považovat za potřebné, můžete jako podklad použít UNIMARC FONDO UNIVERSALE serie 335.

Dřevěné povrchy:

- Lehce osmírkujte, aby se odstranily případné nerovnosti na povrchu.

- Odstraňte případné vrstvy starších nátěrů, které se odlupují a zdrsne všechny již natřené povrchy.

- Případnou smůlu odstraňte pomocí odpovídajícího ředidla.

- Vady na povrchu zarovnejte syntetickým tmelem. Zatmeleniny přesmírkujte a odstraňte prach.

- Přistupte k nanášení produktu GRIMANI jak je to popsáno v části údaje pro použití.

Povrchy z železitých kovů:

- Mechanickým nebo ručním čištěním odstraňte šupiny po válcování, které perfektně nepřiléhají a jakoukoliv stopu rzi.

- Odstraňte případné vrstvy starších nátěrů, které nejsou dostatečně přisedlé a celý povrch přesmírkujte.

- Odmaštěte povrch vhodným ředidlem.

- Odstraňte všechny stopy prachu a nečistot.

- Na perfektně suchý povrch naneste MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807, nebo také 2 vrstvy protikoroziního přípravku SATURNO ze série 191.

GRIMANI

ZÁVĚREČNÝ DEKORATIVNÍ NÁTĚR PRO INTERIÉRY - MULTIPOVRCH – PŘIPOMÍNÁ KOV

serie 024

- Přistupte k nanášení produktu GRIMANI jak je to popsáno v části údaje pro použití.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky pro stav pracovního prostředí a podkladu:
Teplota pracovního prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relativní vlhkost pracovního prostředí: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkost podkladu: <10%

- Náradí: inoxová stěrka, štětec.
- Množství vrstev: 1-2 v závislosti na žádaném efektu.
- Ředění: připraveno k použití, může být ředěno na 20% vodou v závislosti od požadovaného estetického efektu..
- Způsob nanášení: k dosažení efektů Jacquard, Kilim, Moiré a Cachemire si prohlédněte tabulku barev 55045.
- Nařadí je třeba očistit vodou okamžitě po ukončení práce.
- Orientační údaje o vydatnosti:

Pro efekty s jednou vrstvou 6-8 m²/l po dokončení, údaj se vztahuje na hladký, středně savý podklad.

Pro efekty se 2 vrstvami 4-6 m²/l po dokončení, údaj se vztahuje na hladký, středně savý podklad.

Pro efekty se 2 vrstvami a 2 barvami 5-7 m²/l po dokončení, údaj se vztahuje na hladký, středně savý podklad.

Doporučujeme stanovit skutečnou vydatnost proptřednictvím předběžné zkoušky na daném povrchu.

ZABARVENÍ

Produkt je k dispozici v základních provedeních Peltro (0270), Zecchino (0195) a Bílá (0019), které mohou být použity i jako již připravené odstíny.

Barvení je dosažitelné pomocí Tintometrického systému Marcromie.

V případě použití pigmentů různých výrobců je lépe jednotlivé barvy mezi sebou promíchat, aby se odstranily lehké rozdíly v tónování připravených odstínů.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/l: nátěrové hmoty s dekorativními efekty (VŘNH): 200 g/l (2010)

GRIMANI obsahuje maximálně: 5 g/l VOC

Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy. Více informací naleznete v Bezpečnostním listu produktu.

HESLO TEXTU

Dekoratívni závěrečný nátěr pro interiéry - připomíná kov, vhodný k použití na různé druhy povrchu.

Produkt GRIMANI ze série 024 nanášejte na již připravené povrchy ve vrstvách a množstvích, která jsou určena savostí podkladu a požadovaným estetickým efektem.

Dodávka a prováděcí příprava materiálu € na m².

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickém listu, odpovídají nejlepšímu zkušenostem, technickým a vědeckým poznáním. V každém případě však není odpovědný za dosažený výsledek, protože podmínky při aplikaci jsou mimo kontrolu. Doporučuje se ověřit vhodnost a efektivnost výroby u každého specifického případu. Tento technický list anuluje a nahrazuje jakýkoli předchozí list.