

# CONTINUO DECO

DEKORAČNÍ DVOUSLOŽKOVÝ ŠTUK VE FORMĚ PASTY NA ORGANICKO-MINERÁLNÍ BÁZI

Serie 114/115

## POPIS

CONTINUO DECO je dekorační štuk ve formě pasty, roztíratelný špachtlí, dvousložkový, pro vodorovné i svislé povrchy, barvitelný pomocí tintometrického systému. Vypracování se může přizpůsobit různým požadavkům moderního stavebnictví a umožňuje vytváření různých efektů, od perfektně plochého a stejnorodého monolitu, přes dvoubarevnost až po texturizaci. Pro podrobnější informace o vytváření efektů si prostudujte technický návod na použití.

## INFORMACE O POUŽITÍ

CONTINUO DECO zaručuje výbornou přilnavost k podkladům LEVEL\_ZERO nebo BASE které jsou součástí systému CONTINUO a vytváří vodorovné i svislé povrchy, které mají značnou škálu možností individuálních úprav a vysoké estetické hodnoty.

CONTINUO DECO je velice všestranný výrobek. Zpracování pasty optimalizuje časy na staveništi a umožňuje dosahování široké škály estetických efektů s jediným produktem.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

### CONTINUO DECO SLOŽKA A

- Druh pojiva: akrylový kopolymer ve vodní disperzi
- Vzhled: bílá pasta
- Ředidlo: voda

### CONTINUO DECO SLOŽKA B

- Druh pojiva: cement a inertní látky.
- Vzhled: bílý prášek
- Max. rozměr inertních látek: 0,3 mm

### SMĚS CONTINUO DECO A+B

- Poměr při ředění: 3:1 hmotnosti
  - Specifická hmotnost pasty UNI EN ISO 2811-1: 1,77 ± 0,05 c.a. Kg/l
  - Doba zpracovatelnosti: asi 120 minut při 25°C, relativní vlhkost=60%.
  - Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 60 min.;
- novou vrstvu lze nanášet po 3 hodinách (v závislosti od podkladu a prostředí).

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí splňovat tyto podmínky:

- musí být perfektně suchý, pevný a nesmí být zaprášený.
- Případné nerovnosti způsobené nesprávným nanesením podkladu mohou být odstraněny vyhlazením.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Podmínky prostředí a stav podkladu:

Teplota prostředí: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

- Ke každému balení s obarveným produktem CONTINUO DECO A o 15 Kg přimíchejte celé jedno balení produktu CONTINUO DECO B o 5 Kg.

- Přidávání se musí provádět postupně a za pomalého mísení pomocí vrtačky s míchací hlavicí na nejméně 3 minuty.

- Do směsi je možné přidat až 5-8% hmotnosti vody.

- Vzniklá malta musí být stejnorodá, tixotropní a bez žmolků.

- Nástroje: nerezové hladítko

- Vytváření zvláštních estetických efektů s produktem CONTINUO DECO si vyžaduje prostudovat si technický návod na použití.

- Počet vrstev: 2-3 vrstvy produktu v závislosti na požadovaných estetických efektech.

- Před nanesením primeru je možné povrch lehce vyleštit excentrickou nebo jednokotoučovou bruskou.

- Nářadí je třeba očistit vodou okamžitě po použití.

- Přibližná vydatnost: 1,2-1,5 kg/m<sup>2</sup> při 2 vrstvách.

Vydatnost je přibližná a vztahuje se na rovné podklady. Před začátkem prací doporučujeme provést zkoušku přímo na staveništi

## ZABARVENÍ

Zabarvení lze docílit prostřednictvím systému odstínů barevné škály.

V případě použití odlišné výroby se doporučuje vzájemně promíchat jednotlivé přípravky, aby se zabránilo mírným rozdílům v barevných odstínech.

## SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/I: dekorativní nátěrové hmoty (na vodní bázi): 200 g/l (2010)

obsahuje maximálně: 200 g/l VOC

Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy.

Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

## HESLO TEXTU

Dekorační štuk ve formě pasty je možné nanášet na svislé i vodorovné povrchy za účelem vytváření dekorativních systémů CONTINUO.

Orientační spotřeba 1,2 - 1,5 kg/m<sup>2</sup> , na 2 vrstvy.

Dodávka a provozní příprava materiálu € ..... na m<sup>2</sup>.

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che le informazioni fornite in questo documento tecnico, rispondono alle migliori conoscenze tecniche e scientifiche disponibili. In ogni caso, non si assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura derivanti dall'uso del prodotto.*

# CONTINUO DECO

DEKORAČNÍ DVOUSLOŽKOVÝ ŠTUK VE FORMĚ PASTY NA ORGANICKO-MINERÁLNÍ BÁZI

**Serie 114/115**

*dosažený výsledek, protože podmínky při aplikaci jsou mimo kontrolu. Doporučuje se ověřit vhodnost a efektivnost výrobku u každého specifického případu. Tento technický list anuluje a nahrazuje jakýkoli předchozí list.*