

# CONTINUO LINK ART

DEKORAČNÍ EPOXIDOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ PRIMER PRO SYSTÉM CONTINUO

Serie 124/125

## POPIS

CONTINUO LINK ART je dekorační průhledný primer schopný udržet přirozený efekt dekorační úpravy provedené s CONTINUO DECO a zaručit jeho povrchové zpevnění.

CONTINUO LINK ART udržuje beze změny odstíny a barevné tóny, které řemeslník vytvoří a zaručí tak výsledek, který jasně a věrně předává zamýšlený dekorační efekt.

CONTINUO LINK ART je dvousložkový primer složený z epoxidových pryskyřic ve vodní disperzi nové generace a z tužidla, které zaručuje rychlé schnutí a velmi nízké emise prchavých organických složek.

Systém CONTINUO je klasifikován A+ podle francouzského ministerského výnosu ve věci kvality vzduchu v interiérech.

## INFORMACE O POUŽITÍ

Výrobek je možné nanášet na:

- Povrchy dekoračně upravené výrobkem CONTINUO DECO

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

-Druh pojiva: Epoxidy a speciální tužidlo

-Ředidlo: voda

-Hmotnostní poměr ředění: 1 část složky. A + 0.7 částí složky B.

-Hustota UNI EN ISO 2811-1:

-Složka A=1.06±0.05 kg/l

-Složka B=1.03±0.05 kg/l

-Hustota směsi (A+B) UNI EN ISO 2811-1: 1.05±0.02 kg/l

-Pot-life směsi (A+B): asi 60 minut při 20 °C.

Směs (A+B) i když stále kapalná, se po uplynutí tohoto času již nesmí používat.

-Vzhled: lesklý

-Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 1 hodinu.

Po povrchu je možné přecházet s náležitými návleky na botách asi po 3 hodinách.

Následující ošetření závěrečnými nátěry TOP nebo TOP ART může být provedena po nejméně 4 hodinách od nanesení produktu.

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Dekorační systém CONTINUO: prohlédněte si informace obsažené v technické dokumentaci.

Betonové podlahoviny CLS:

- Přesvědčte se, že podklad je úplně suchý a že měl čas na vyzrání nejméně 28 dní

- Zkontrolujte stav podkladu, případné praskliny a prolákliny je možné ošetřit příslušnými produkty.

- Zkontrolujte stav případných předchozích ošetření. Části, které zcela nepřiléhají, musí být odstraněny.

- Nánosy smogu, oleje, maziva a jiných znečišťujících prvků odstraňte kartáčováním nebo odpovídajícími čisticími prostředky.

- Na suchý podklad nanášejte CONTINUO LINK ART podle popsaného postupu.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Podmínky prostředí a stav podkladu:

Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +45 °C

Relativní vlhkost prostředí: <85%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +45 °C

Vlhkost podkladu: <10%

-Nástroje: štětec, váleček se středně dlouhým vlasem, normální stříkáč pistole nebo Airless.

Směs, kterou obdržíte smícháním jednoho balení A s jedním balením B by se normálně měla naředit přidáním asi 2,1 litru vody, (ředění na 250%)

-Nepřidávejte další vodu s cílem prodloužit Pot-life.

-Promíchavat (katalyzovat) a používat vždy jen jedno balení (složka A + složka B).

-Počet vrstev: 1 vrstva.

-Aby se zabránilo vzniku stínů, nanášejte produkt bez přerušování a vyhněte se novému zásahu štětcem nebo válečkem na již natřený povrch, když výrobek začne vytvářet film.

- Nářadí je třeba očistit vodou okamžitě po použití.

- Přibližná vydatnost: Je velice silně ovlivněna povahou podkladového materiálu. U hladkého, průměrně savého povrchu se pokryje 12-15 m<sup>2</sup>/l na jednu vrstvu (naředeného produktu), asi 35-40 m<sup>2</sup> pro jedno balení na 1 vrstvu.

## ZABARVENÍ

Produkt je k dispozici v neutrálním zbarvení a nedá se barvit.

## SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (dle Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/j: vícesložkové reaktivní nátěrové hmoty pro specifické účely (na vodní bázi): 140 g/l (2010)

obsahuje maximálně: 140 g/l VOC

Nevyžaduje se označení ve smyslu platných normativních požadavků. Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem. Udržujte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo štítek. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy. Více informací naleznete v Kartě bezpečnostních údajů produktu.

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che le informazioni fornite in questo documento tecnico, rispondono al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche attuali. In ogni caso non è responsabile per danni di qualsiasi natura.*

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

**san  
marco**  
SISTEMI VERNICIANI PER L'EDILIZIA

# CONTINUO LINK ART

DEKORAČNÍ EPOXIDOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ PRIMER PRO SYSTÉM CONTINUO

**Serie 124/125**

*dosažený výsledek, protože podmínky při aplikaci jsou mimo kontrolu. Doporučuje se ověřit vhodnost a efektivnost výrobku u každého specifického případu. Tento technický list anuluje a nahrazuje jakýkoli předchozí list.*