

ANTARTICA

PROFESIONÁLNÍ, OMYVATELNÁ MATNÁ NÁSTĚNNÁ BARVA PRO INTERIÉRY - RYCHLOSCHNOUCÍ

serie 406

POPIS

ANTARTICA je omyvatelná barva na vodní bázi, prostupná pro vodní páry, odolná proti opakovanému mytí vodou.

Bez zápachu, s nízkým obsahem prchavých organických složek (VOC), neobsahuje změkčovadla, umožňuje velmi rychlou znovuužitelnost vymalovaných prostor.

Je připravena specificky pro profesionální potřeby vznikající na staveništi:

- rychlost schnutí snižuje čas potřebný pro nanášení dalších vrstev

- vysoce snížené odkapávání při nanášení válečkem nebo štětcem, což snižuje čas potřebný na ochranu a čištění podlahových povrchů.

- nižší spotřeba ochrany a pokrývání povrchů savou plstí atd.

- vytváří zvláště jemnou, matnou a jednolitou závěrečnou úpravu.

INFORMACE O POUŽITÍ

Výrobek je možné nanášet na:

- Nové a staré omítky na bázi vodních pojiv.

- Betonové podklady.

- Podklady ze sádry a kartonsádry.

- Staré nátěry a omítky minerální povahy, suché, celistvé, savé a zpevněné.

- Konglomeráty různé minerální povahy za podmínky, že jsou savé.

Povrch musí být odpovídajícím způsobem upraven podle postupu popsáného v odstavci „PŘÍPRAVA PODKLADU“.

Nenanášet na čerstvé podklady a podklady zásaditého charakteru, vyčkejte dobu nezbytnou pro vyžrán, obvykle čtyři týdny.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: Modifikované syntetické polymery ve vodní disperzi

- Klasifikace UNI EN 13300:

- Odolnost proti oděru za mokra ISO 11998: classe 3

- Lesk EN ISO 2813: <5, velmi matný

- Neprůhlednost ISO 6504-3: třída 2 při vydatnosti 7 m²/l

Další vlastnosti

- Hustota UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05 kg/l

- Výrobní viskozita UNI 8902: 36000 ± 3200 cps a 25 °C (rotační viskozimetr Brookfield)

- Odolnost proti oděru za mokra UNI 10560: >3000 cyklů, resistente

- Třída reakce na oheň ISO 1716: A1

- Schnutí (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 30 minut; novou vrstvu lze nanášet po 2 hodinách.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch zdiva:

- Přesvědčte se, že podklad je úplně suchý a vyžrálý. Pokud je to třeba, proveďte obnovu nebo zpevnění pomocí příslušných produktů.

- Vyskytne-li se na podkladu plíseň, ošetřete ho pomocí

čistícího prostředku COMBAT 222 kód 4810222 a pomocí sanačního prostředku COMBAT 333 kód 4810333. Pokud je to třeba, přidejte do barvy hygienizační prostředek COMBAT 444 kód 4810444.

- Kartáčováním nebo omyváním odstraňte případný výkvět a odlupující se části starých omítek. Kompletně odstraňte případné vyvýšeniny po vápenných nebo temperových barvách.

- Kartáčováním odstraňte nánosy smogu, prachu atd..

- Vyrovnajte nerovnosti v podkladu a díry, praskliny, pukliny a prolákliny zatměte výrobkem TAMSTUCCO. Trhliny uzavřete vhodným tmelem.

- Zatmelené a tmelem ošetřené části osmírkujte smírkovým papírem.

- Případné vyhlazení omítky proveďte s pomocí produktu RASAMIX 9440160 nebo BETOMARC 9450150 nebo RASOMARC 9500150 v závislosti na druhu podkladu.

- Zpevněte jednou vrstvou IDROFIS 4700006 zpevňovacího akrylátového prostředku na vodní bázi pro zdiva nebo jednou vrstvou mikronizovaného zpevňovacího prostředku bez obsahu rozpouštědel ATOMO 8840001. Na kartonsádry naneste speciální pigmentovaný izolátor PREPARA 4710019. V případě, že jde o velmi drolivý povrch, nebo že je na něm tenká vrstva starých temperových nebo časem znehodnocených barev, je obvykle nejlépe použít izolační nátěr s obsahem rozpouštědla ISOMARC 4410111 nebo mikronizační prostředek bez rozpouštědla ATOMO 8840001.

- Přistupte k nanášení ANTARTICA podle postupu popsáného v návodu na použití.

*(Ředění izolačního nátěru a množství, které je třeba použít, závisí na savosti podkladu a je třeba je určit prostřednictvím předběžné zkoušky přímo na daném povrchu – Viz. příslušný technický list).

NÁVOD K POUŽITÍ

- Podmínky prostředí a stav podkladu:

Teplota prostředí: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relativní vlhkost prostředí: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkost podkladu: <10%

Vyhnete se nanášení pod přímým dopadem slunečního světla.

- Náradí: váleček z vlny nebo mikrovláken, štětec, stříkací pistole airless.

- Počet vrstev: alespoň 2 vrstvy.

- Ředidlo: voda

- Ředění: na váleček první a druhou vrstvu 15-20%; na štětec první vrstvu 40-45%, následující vrstvy 30%.

- Při použití stříkací pistole airless se ředění mění v závislosti na použitém zařízení a na použitém provozním tlaku.

- Náradí je třeba očistit vodou okamžitě po použití.

- Přibližná vydatnost: 9-12 m²/l na vrstvu se vztahuje k hladkým, průměrně savým povrchům. Skutečnou vydatnost je dobré určit prostřednictvím předběžné zkoušky přímo na daném povrchu.

ZABARVENÍ

ANTARTICA

PROFESIONÁLNÍ, OMYVATELNÁ MATNÁ NÁSTĚNNÁ BARVA PRO INTERIÉRY - RYCHLOSCHNOUCÍ

serie 406

Zbarvení je možné realizovat prostřednictvím tintometrického systému s použitím barviv COLORADO série 548.

POZOR: u odstínů vycházejících z průhledného základu doporučujeme ředění vodou maximálně na 20%.

V případě použití různých výrobků doporučujeme jednotlivé produkty mezi sebou promíchat, aby nedošlo k lehkým rozdílům v odstínech.

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota pro stálost při uskladnění: +30°C

Minimální teplota pro stálost při uskladnění: +5°C

Výrobek je nejlépe spotřebovat do 2 roků od data výroby, pokud byl uskladněn v původním, neotevřeném balení a pokud byl uchován v odpovídajících teplotních podmínkách.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Mezní hodnota EU (Směrnice 2004/42/ES)

Kat. A/a: matné nátěrové hmoty pro stěny a stropy v interiéru (gloss≤25@60°) (VŘNH): 30 g/l (2010)

obsahuje maximálně: 1 g/l VOC

Produkt musí být používán v souladu s platnými normami v oblasti bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhazujte do běžného odpadu, nechte ho zcela zaschnout a naložte s ním jako se zvláštním odpadem. Nevylévejte zbytky produktu do povrchových nebo odpadních vod, ani do půdy. Více informací naleznete v Bezpečnostním listu produktu.

HESLO TEXTU

Matná barva na bázi vody, omyvatelná, prostupná pro vodní páry, bez zápachu, s nízkým obsahem organických složek, neobsahuje změkčovadla a je rychloschnoucí.

Používat na předem připravené interiérové povrchy a nanášet barvu ANTARTICA série 406 na bázi modifikovaných syntetických pryskyřic ve vodní disperzi alespoň ve 2 vrstvách v množství určeném savostí podkladu.

Dodávka a provozní příprava materiálu € na m².

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che le informazioni riportate in questo foglio tecnico, rispondono alle migliori esperienze, tecniche e scientifiche. In ogni caso non è responsabile per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione sono al di fuori del controllo. Si consiglia di verificare la idoneità e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico annulla e sostituisce qualsiasi altro foglio.