

ANTICA CALCE PLUS

DEKORATÍVNY MINERÁLNY POVLAK S EFEKTOM ŤAHOV ŠTETCA PRE INTERIÉRY

séria 396

POPIS

ANTICA CALCE PLUS je povlak na murivo pre interiéry, na báze minerálneho pojiva, ktorý umožňuje dosiahnuť dekoratívnu povrchovú úpravu s ľahkým reliéfom, bohatú na odtiene, charakterizovanú šerosvitmi, ktoré odhaľujú kríženia ťahov štetca, zdôraznené vyhladením. Spracovávaný produkt realizuje vrstvu so zvýšenou priedušnosťou.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
 - Sadrokartonové plochy.
 - Staré nátery a povlaky minerálnej alebo syntetickej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Povrchy sa vhodne pripraví podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.
Nepoužívať na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: vzdušné vápno.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $1,48 \pm 0,05$ kg/l.
- Viskozita vyhotovenia: kašovitá.
- Priepustnosť vodnej pary UNI EN ISO 7783-2: vysoká, $S_d=0,10$ m pre hrúbku 0,6 mm.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk za 3 hod.; schopný náteru ďalšej vrstvy po 12 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omietkou a sadrokartónové:

- Presvedčiť sa, že podklad mal čas na vyzretie aspoň 28 dní.
- Kontrolovať stav uschovania. Povrch musí byť súdržný. V opačnom prípade postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
- V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
- Okefovaním alebo pomocou umývania odstrániť prípadné zvetraniny.
- V prítomnosti starých náterov vápenných alebo temperových odstrániť odlupujúce sa a zle priliehajúce časti.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou očistenia kefou.
- Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu. Diery, pukliny, praskliny a preliačiny môžu byť spracované s TAMSTUCCO 9400006 alebo TAMSTUCCO POLVERE 9410110;
- Obrúsiť výplne a záplaty skleneným papierom.
- Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.
- Iba v prítomnosti povrchov obzvlášť rozpadnutých na prach netrieť jednu vrstvu ATOMO 8840001 naniesť spevňovací mikronizovaný prostriedok bez rozpúšťadla.

- Na zhutnené povrchy slabo savé je možné naniesť jednu strednú vrstvu s MARCOTHERM PRIMER kód 4740019 za účelom zlepšenia uloženia prvej vrstvy s ANTICA CALCE PLUS.

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vyschnutý a potom pristúpiť k náteru prostriedku ANTICA CALCE PLUS spôsobom popísaným v návode na použitie.

*(Riedenia izolátoru a množstvo, ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Pretože vysychanie a sýtenie kyslíčikom uhlíčitým prostriedku ANTICA CALCE PLUS, ako u všetkých vápenných produktov, sú ovplyvnené podmienkami teploty a vlhkosti, odporúča sa používanie pri teplotách medzi +10°C a +35°C a pri relatívnej vlhkosti prostredia <75%.

- Ak podklad nepotrebuje spevňovací prostriedok, odporúča sa takisto ho navlhčiť aby sa zabránilo tomu, že múr odoberie, vo veľkej miere, vodu obsiahnutú v pojive.

- Nádrie: štetec, hladítko nerez.

- Počet vrstiev: 2 vrstvy.

- Riedenie: pripravený na použitie alebo maximálne na 10% s vodou.

ANTICA CALCE PLUS je produkt minerálnej povahy a teda počas uskladnenia môže zvýšiť svoju viskozitu. Na obnovenie pôvodnej viskozity ho stačí zamiešať mechanickým prostriedkom.

Používané spôsoby:

- Naniesť produkt taký aký je štetcom, krížovými pohybmi, nechávajúc ťahy štetca v reliéfe.

- Po 12 hodinách vyleštiť iba plochu s reliéfom pomocou hladítka, alebo zarovnávať s vypĺňaním s jednou tenkou vrstvou ANTICA CALCE PLUS na vyrovnanie povrchu, súčasne s hladením reliéfu po ťahoch štetca.

- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.

- Orientačná výdatnosť: 0,4-0,6 kg/m² na 2 vrstvy a vzťahuje sa to na hladké povrchy stredne savé. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

ZAFARBENIE

Zafarbenie sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico Marcromie a farbivami COLORADO séria 548 odolnými voči zásadám.

V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ANTICA CALCE PLUS

DEKORATÍVNY MINERÁLNY POVLAK S EFEKTOM ŤAHOV ŠTETCA PRE INTERIÉRY

séria 396

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. L: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

ANTICA CALCE PLUS obsahuje max: 30 g/l VOC

dráždi kožu. / nebezpečie vážneho poškodenia očí. / uchovajte mimo dosahu detí. / zamedzte styku s očami. / pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite s vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. / používajte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo masku. / priokamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Vybavenie štítkami signalizujúcimi nebezpečenstvo v zmysle smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES a následných zmien a doplnkov.

Výrobok musí byť prepravovaný, používaný a uskladnený podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Zvyšky nechať úplne vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Dobová dekorácia.

Použitie na vnútorné povrchy vopred pripravené, minerálneho náteru ANTICA CALCE PLUS séria 396, na báze vzdušného vápna, v najmenej dvoch vrstvách podľa udanej výdatnosti.

Dodávka a pokládka materiálu € na m2

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.